

Oberflächenqualitäten

Alle Oberflächen weisen prozessbedingt eine Stabstruktur von 20-28mm mit Stablängen von 2 – 2.5m auf. Für die Qualitäten Fi/Ta AB und Lä/Dg (beide Qualitäten) sind die verfügbaren Mengen und die Lieferzeit vorgängig abzusprechen. Wir empfehlen eine Objektbemusterung.

Bezeichnung	Beschreibung	Einsatzgebiet
Stabsicht Fi/Ta AB (geschliffen)	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, leichte Braun-, keine Blauverfärbungen. Einzelne verwachsene Aeste, Astflicke und Harzgallenflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm zugelassen	Premium-Sichtqualität unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeigneten Lasuren. (Vorreservation)
Stabsicht Fi/Ta Ba (geschliffen)	Regelmässige astige Struktur, praktisch keine Verfärbungen. Verwachsene Aeste und einzelne Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm und einzelne Markröhren sind zugelassen.	Sichtqualität Standard unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeigneten Lasuren.
Stabsicht Fi/Ta Bs (geschliffen)	Rift-/Halbrift-Struktur, Braun- und Blauverfärbungen zugelassen. Einzelne verwachsene Aeste und Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität zum streichen Bei Lasuren sind Verfärbungen (z.T. gewünscht) noch sichtbar Ideal für Vordachplatten.
Industrie Fi/Ta Cg (Industrie-Vorschliiff)	Rift-Halbrift-Struktur, Verfärbungen und Aeste sind zugelassen. Keine optischen Anforderungen, jedoch mit <u>geschlossener Oberfläche</u>	Konstruktionsplatte geschlossen zum Streichen mit geringeren Anforderungen
Industrie Fi/Ta Ck (Industrie-Vorschliiff)	Rift-Halbrift-Struktur, Verfärbungen und Aeste sind zugelassen. Keine optischen Anforderungen. <u>Keine geschlossene Oberfläche.</u>	Konstruktionsplatte für unsichtbare Boden-, Decken-, Wandplatten oder Rippen.
Stabsicht Lä/Dg Ba (geschliffen)	Rift-/Halbrift-Struktur, <u>Blauverfärbungen</u> zugelassen. verwachsenen Aeste (auch grössere und dunkle) und Astflicke Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Premium-Sichtqualität Lärche/Douglasie unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren. (Vorreservation)
Stabsicht Lä/Dg AB (geschliffen)	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm <u>Blauverfärbungen</u> zugelassen. Einzelne verwachsene Aeste und Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Premium-Sichtqualität Lärche/Douglasie unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren. (Vorreservation)

Abkürzungen: Fi = Fichte Ta = Tanne Lä = Lärche Dg = Douglasie (CH)